

 Productos de Adhesivos para el Hogar, S.A. - C.I. 15.000.000.000 Sede: Bogotá (Colombia) Tel. 50 51 51 51	FICHA TÉCNICA BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm		ITP-100		
			Página	1	de 3

DEFINICIÓN

BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm es una mezcla adhesiva aditivada con látex, diseñada para rellenar juntas delgadas de 1 a 3 mm entre baldosas de cerámica, mosaico vitrificado, piedra, mármol y granito, así como para la renovación de juntas gastadas o deterioradas.

COMPOSICIÓN

Cemento, áridos silíceos, calcáreos, aditivos orgánicos e inorgánicos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos minerales.

PROPIEDADES

Es un producto de fácil preparación y aplicación, el cual presenta las siguientes características:

- **Finura:** Por ser una boquilla extrafina, el producto logra una buena penetración en la junta, obteniéndose una capa fina y un acabado liso y uniforme.
- **Buena adherencia:** Debido a su gran adherencia, pueden rellenarse juntas entre azulejos de baja porosidad, y lo hace susceptible para renovar juntas gastadas o deterioradas.
- **Impermeabilidad:** Es un producto altamente impermeable (0.020 g de agua absorbida / cm² después de 24 horas de exposición al agua).
- **Resistente al manchado:** Debido a su alta impermeabilidad no permite la adherencia de manchas en su superficie.
- **Fraguado inicial:** 24 horas. Pasado este tiempo, la superficie emboquillada puede ser puesta en servicio.
- **Fraguado final:** 28 días.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las juntas deben estar secas y limpias de polvo. Antes de tratar las juntas, se recomienda dejar transcurrir 24 horas desde la colocación de la cerámica.

Elaborado por:	Jefe Departamento Técnico	Revisado por:	Jefe de Producción
Aprobado por:	Jefe Departamento Técnico	Fecha:	16 08 06 Rev. No.: 000



FICHA TÉCNICA BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm

Página

2

de

3

MODO DE EMPLEO

1. En un balde limpio mezcle **3 partes en volumen de BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm por una parte de agua limpia** hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. **NO ES UNA LECHADA, SE DEBE AMASAR HASTA OBTENER LA CONSISTENCIA DE UN MORTERO.**
2. Deje reposar por un periodo de 5 a 10 minutos y agite nuevamente antes de utilizar. La pasta obtenida en estas condiciones puede utilizarse durante los primeros 40 minutos desde el comienzo de su preparación.
3. Limpie las juntas en toda su longitud y profundidad. Verifique que estén completamente secas y libres de grasa. Si desea renovar una boquilla gastada, limpie muy bien la superficie con cepillo y LIMPIA BOQUILLA PERFECTO diluido en agua, retire los remanentes con una esponja y deje secar.
4. Aplique **BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm de forma diagonal a la junta con una espátula o llana de caucho.**
5. Pasados 30 minutos, **retire el exceso de producto con una esponja húmeda, procurando dejar la superficie completamente lisa para una mejor resistencia al manchado. No utilice estopa o trozos de costal para retirar el exceso**, puesto que con estos elementos la superficie de la boquilla queda porosa y por ende se manchará más rápido, sobre todo en áreas de alto tráfico.
6. **Después de 24 horas es posible poner en funcionamiento la superficie sellada o emboquillada y después de 8 días puede lavar con agua y jabón, utilizando un trapero nuevo y limpio.**

RECOMENDACIONES

- Para obtener una mayor resistencia al manchado es importante que la boquilla quede con una textura lisa.
- Algunas manchas producidas por agentes químicos coloreados pueden ser eliminadas con cepillo y LIMPIA BOQUILLA PERFECTO diluido en agua.
- Se recomienda **NO ADICIONAR MÁS AGUA QUE LA RECOMENDADA A LA MEZCLA**, ya que el cemento pierde resistencia proporcionalmente con el aumento en el contenido de agua y por tal razón **la boquilla se desprende con facilidad.**
- Después de abierta la caja es necesario mantenerla cerrada y debe ser almacenada en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible sobre una estiba de madera.
- Si desea emboquillar juntas de mayor dimensión a la indicada en esta ficha técnica, se recomienda primero evaluar el comportamiento de la boquilla en una zona de aproximadamente 1 m² antes de emplearla en toda el área. Adicionalmente, debe recordar que entre más ancha la junta la consistencia de la mezcla debe ser más dura.



FICHA TÉCNICA BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm

Página

3

de

3

LIMITACIONES DE USO

- No debe utilizarse para el sellado de juntas de tabletas de yeso, madera o aglomerados, superficies, metálicas, goma, etc.

PRESENTACIONES

BOQUILLA PERFECTO 1 A 3 mm se encuentra disponible en bolsas de 2 Kg en los siguientes colores:

Colores claros : Blanco nieve, Blanco Nácar, Marfil, Arena, Gris Nube y Gris Titanio.

Colores oscuros: Ocre, Gris grafito, negro grafito y negro ónix.

* Cualquier información adicional consulte el Departamento Técnico Tel: 7265033 - 7265044 Ext. 107 o dirija sus opiniones a: departamentotecnico@pegoperfecto.com

* El no seguir las instrucciones de instalación exime a PEGOMAX S.A. de toda responsabilidad sobre el producto.

* El contenido de esta ficha está sujeta a posibles cambios.